



FICHA TÉCNICA FONDO PROTECTOR 467

1. DESCRIPCIÓN

Preparación impregnadora para madera. Protege en profundidad previniendo la carcoma, los hongos y la penetración del agua. Base excelente para barnizar al exterior e interior, prolongando de forma considerable la duración del barniz de acabado.

2. APLICACIONES

Protección de ventanas y mallorquinas, puertas, vigas, voladizos, etc., y trabajos de protección y mantenimiento de estructuras de madera en general

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Naturaleza:	Alcídica especial
Acabado:	Mate
Color:	Incoloro
Densidad:	0.85 Kg/L.
Rendimiento:	8-12 m ² /Litro y mano, según superficie.
Secado:	Al tacto: 2-4horas, Repintado 8-12 horas
Envases	20, 4 y 0.75 litros



FICHA TÉCNICA FONDO PROTECTOR 467

4. MODO DE EMPLEO.

Aplicación: Brocha o inmersión.

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente 103-I.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y sin barniz o pintura que impida la penetración del Fondo Protector.

Aplicar en abundancia, sobre todo en las zonas más absorbentes.

Madera nueva: Aplicar 1 ó 2 capas consecutivas de Fondo Protector.

Madera barnizada: Eliminar completamente el barniz o pintura con quitapintura y proceder como con la madera nueva.

Madera vieja no pintada: Eliminar totalmente la superficie agrisada y reseca lijando o acuchillando a fondo hasta al descubierto la madera en buen estado.

5. RECOMENDACIONES.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla si fuese necesario. Remover bien el contenido del envase.

