



## FICHE TECHNIQUE PEINTURE PLASTIQUE PRODECASA

Peinture plastique en phase aqueuse formulée avec des copolymères styrènes acryliques. Ce produit présente une bonne capacité de recouvrement et de blancheur. Il s'agit d'un produit lavable et économique pour travaux et bricolage. Résistance au frottement humide.

Produit	Peinture Plastique Mate Prodecasa
Application	Murs et plafonds
Outils	Brosse , Rouleau ou Pistolet à peinture.
Couleur	Blanc.
Aspect	Mat.
Propriétés	Parfaite résistance et blancheur pour les travaux et le bricolage.
Diluant	Eau
Séchage	Sec au toucher 30 minutes. Recouvreage: 60 minutes.
Rendement	5-7 m2/litre.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs indépendants de notre volonté. L'utilisateur doit vérifier que le produit fourni s'adapte aux besoins auxquels il est destiné et doit effectuer un test préliminaire en cas nécessaire.

Les informations contenues dans cette fiche servent de guide à l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité du produit.

# FICHE TECHNIQUE PEINTURE PRODECASA

## DESCRIPTION:

Peinture plastique en phase aqueuse formulée avec des copolymères styrènes acryliques. Ce produit présente une bonne capacité de recouvrement et de blancheur. Il s'agit d'un produit lavable et économique pour travaux et bricolage. Résistance au frottement humide.

## APPLICATION

Produit indiqué pour les murs intérieurs et plafonds.

## PROPRIÉTÉS:

- Finition: mat
- Excellente relation qualité-prix
- Respirable
- Bonne capacité de recouvrement
- Lavable
- Couleur: blanc
- Sans éclaboussures.

## PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la peinture à des températures inférieures à 5° C ni supérieures à 40° C. Maintenir les emballages hors de la radiation directe. Tenir hors de la portée des enfants .



## CONDITIONNEMENT

1kg	0.6l
5kg	3l.
12kg	7.3l.
22kg	13.4l.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Véhicule fixe: copolymère styrène acrylique  
Pigments: carbonates de calcium.  
Densité: 1.643 kg/l.  
Viscosité: 1.7 KU  
Séchage: Au toucher 30 min. Recouvrement 60 min.  
COV Valeur limite UE pour le produit (cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)  
Teneur max. en COV: 20 g/l  
Rendement théorique\* 5-7 m<sup>2</sup>/l.

\* Le rendement pratique varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application et du degré de dilution.

## MODE D'EMPLOI:

Les surfaces à peindre doivent être sèches et libres d'impuretés telles que poussière, efflorescences, rouille, graisse, cires, etc... et bien imprimées. S' il s'agit de surfaces peintes et en bon état, nettoyez et appliquez une couche de peinture. Pour utiliser le produit, il est nécessaire de l'homogénéiser parfaitement avant de son application. Diluant: Eau  
Dilution:  
- Première couche: Dilution avec 15-20 % d'eau  
- Deuxième couche: Dilution avec 5-10 % d'eau  
Outils d' application: Brosse/rouleau/ pistolet à peinture  
Nettoyage des outils: à l'eau.